



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话：86-552-3827158

传真：86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

IOTA H21000 硅氮烷胶粘剂

产品特性：中温固化，固化时间短，耐高温性优异，耐温 1000-1100°C。

产品描述：产品无溶剂，产品为灰黑色两组分、硅氮烷类胶粘剂。

产品应用：产品可用于金属、陶瓷或复合材料间的粘结与密封以及制备耐高温涂层材料。

包装：根据客户要求采用 0.5L~10L 的塑料桶包装

技术参数：

外观：灰黑色

粘度：1000~3000cp

性能参数：

室温粘结强度 > 8MP

600°C 拉剪强度 > 2MPa

1000°C 拉剪强度 > 1MPa

固化条件：随炉升温至 170°C，固化 2 小时，随炉冷却。

储存期：密封剂需在阴凉干燥处储存，保质期 1 年。

注意事项：基胶长时间放置，打开瓶盖会有氨气溢出，最好在通风的环境下使用。