



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话：86-552-3827158

传真：86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORTION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

IOTA RH3400C 改性氰酸酯类胶粘剂

产品特性：室温固化、固化时间短 粘结强度高，加热固化可缩短时间，提高粘结强度，耐温 300-400℃。

产品描述：产品为灰黑色、三组分、改性氰酸酯类胶粘剂。

产品应用：产品可用于金属、陶瓷或复合材料间的粘结。

包装：根据客户要求采用 0.5L~10L 的塑料桶包装

技术参数

外观：灰黑色，无溶剂

粘度：~3500cp

性能参数：

室温拉剪强度 > 9MPa

200℃拉剪强度 > 9MPa

树脂拉伸强度 > 50 MPa

树脂伸长率 > 5%

树脂冲击强度 > 15KJ/m²

固化条件：操作时间 40 分钟，固化工艺：室温，5~7 天，或 130℃固化 3 小时

储存期：基胶和固化剂需在阴凉干燥处储存。保质期 1 年

注意事项：操作时最好在通风的环境下。