

## 安徽艾约塔硅油有限公司

## IOTA CORPORTION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号 日月科技园

电话: 86-552-3827158 传真: 86-552-3822922

## IOTA R2400 硅氧类胶粘剂

产品特性:室温固化、固化时间短;韧性高,伸长率达5%;耐温达到400℃

产品描述:产品为红色、双组分、硅氧类胶粘剂

产品应用:产品可用于金属、陶瓷或复合材料间的粘结与密封

包装:根据客户要求采用 0.5L~10L 的塑料桶包装

技术参数

外观:为红色,无溶剂

粘度: 约15000cps

性能参数:

室温拉剪强度>1MPa

400℃拉剪强度>0.2MPa

400°CN₂气氛保温 10min, 失重<10%

固化条件: 室温 5~7 天

储存期:未开封固化剂保质期为1年;开封后固化剂的适用期受保护措施影

响,密封低温干燥情况下,适用期在8个月以上。基胶保质期为1年

注意事项:基胶长时间放置可能存在部分结构化,可采用三辊重新混炼后继 续使用。固化剂长时间放置,打开瓶盖会有氨气溢出,最好在通风的环境下 使用。

关键词:耐高温胶粘剂,室温固化耐高温胶粘剂,耐高温密封剂,室温固化

胶粘剂