



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORATION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

IOTA R3800 硅氧氮胶粘剂

产品特性: 室温固化、固化时间短, 有一定的韧性, 耐温 600-800°C

产品描述: 产品为灰黑色、三组分、硅氧氮类胶粘剂

产品应用: 产品可用于金属、陶瓷或复合材料间的粘结与密封以及制备耐高温涂层材料。

包装: 根据客户要求采用 0.5L~10L 的塑料桶包装

技术参数:

外观: 灰黑, 无溶剂

粘度: 8000cp

性能参数:

室温拉剪强度 > 2.5MPa

400°C 拉剪强度 > 1.3MPa

600°C 拉剪强度 > 1MPa

600°C 氮气 (N₂) 气氛保温 10min, 失重 < 10%

固化条件: 操作时间 30 分钟, 固化工艺: 室温, 5~7 天

储存期: 未开封固化剂保质期为 1 年; 开封后固化剂的适用期受保护措施影响, 密封低温干燥情况下, 适用期在 8 个月以上。基胶保质期为 1.5 年

注意事项: 固化剂长时间放置, 打开瓶盖会有氨气溢出, 最好在通风的环境下使用。

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158; Fax: 86-552-3822922 Website: www.iotachem.com.cn